

DX61

1K PRIMER FILLER

Описание

1K протравливающий грунт-наполнитель для стали, гальванизированной стали и алюминия.

Цвет: серый.

Композиция на основе кислоты и функционально-замещенного сополимера, не содержит хроматов.

Продукты

DX61	1K грунт-наполнитель
DX32	Быстрый растворитель
DX34	Стандартный растворитель

Свойства

- Легко наносится, обладает ровным розливом.
- Быстрое нанесение методом «мокрым-по-мокрому».
- Высокоэффективный грунт-наполнитель. Легкое сухое шлифование, после 1 ч - 1 ч 30 мин. воздушной сушки, малая выдержка между слоями.
- Великолепная защита от коррозии для стали, гальванизированной стали и алюминия.
- Использование в качестве праймера.
 - Нанести в 1 слой.
 - Выдержать 15 мин. при 20°C. Перегрунтовать любым 2K грунтом/наполнителем DUXONE®.
- Использование в качестве грунта-наполнителя.
 - Нанести в 2-3 слоя.
 - Отшлифовать и окрасить любым отделочным покрытием DUXONE®.

Подложки

- Металл: голая сталь, гальванизированная сталь и алюминий.
- Отшлифованные заводские покрытия и отвердевшие ремонтные покрытия.
- Отшлифованные электрофорезные покрытия.
- Полиэфирные шпатлевки.

DX61

1K PRIMER FILLER

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание DX61 DX32/DX34	Объем				
		2				
		1				
VOC		626 г/литр				
	Вязкость распыления при 20°C	DIN 4	18-20 сек			
	Оборудование для распыления		Размер сопла	Дистанция	Давление	
		Традиционные покрасочные пистолеты				
		Верхняя подача	1,3-1,5 мм	20-25 см	3-4 бар	
		Нижняя подача	1,6-1,8 мм	20-25 см	3-4 бар	
	Покрасочные пистолеты (HVLР/НТЕ)					
	Верхняя подача	1,3-1,5 мм	15-20 см	В соответствии с рекомендациями производителя		
	Нижняя подача	1,6-1,8 мм	15-20 см			
	Число слоев	Добавлен как протравливающий грунт: 1 слой. Добавлен как грунт/грунт-наполнитель: 1-3 слоями.				
	Выдержка при 20°C	Между слоями до матовения. Перед окрашиванием: 10-15 мин. Сушка до шлифования: 1 ч - 1 ч 30 мин.				
Толщина слоя		15 мк/слой				
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.						

DX61

1K PRIMER FILLER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть, отшлифовать и как следует обезжирить поверхность перед нанесением DX61.

Примечания

- НЕ превышать рекомендуемой толщины слоя при грунтовании во избежание дефектов пленки и плохой адгезии.
- Строго соблюдать пропорции смешивания, время сушки, давление распыления и толщину пленки.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Данные по продукту

Высокая исходная вязкость: не менее 60 сек
Теоретическая укрывистость: 10 кв.м/л при рекомендуемой толщине слоя

Продукты	Упаковка (л)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
DX61	1 - 3	2	1,112
DX32	1 - 5	2	0,874
DX34	1 - 5	2	0,903

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.