

MS POLYMER



Техническая информация

Компоненты продукта: MS POLYMER – однокомпонентный продукт

Объем: 200 ml, 100 ml (только белый)

Описание продукта:



MS POLYMER эластичный клей-герметик для склеивания и заполнения различных видов материалов.

Рекомендации к применению:

MS POLYMER рекомендуется к использованию:

- полиэфирные и эпоксидные ламинаты
- гелькоут
- сталь (гальванизированная, алюминий, оцинкованная)
- стекло
- дерево
- лакированные и загрунтованные поверхности
- плекси, поликарбонат (без обесцвечивания на поверхности)
- различные виды пластиков кроме PE,PP,PTFE
- бетонные и минеральные основания (т. е. гипс)

Характерные особенности MS POLYMER:

- сопротивление к ультрафиолету, воде (также соленая вода)
- нет необходимости грунтовать
- не обесцвечивает поверхность (не содержит растворителей и изоционата)
- может быть окрашен любой краской

Благодаря упаковке, MS POLYMER не требует дополнительного инструмента для нанесения, позволяет регулировать толщину герметика при нанесении. laminates polyester and epoxid

Физико-химические характеристики:

Цвет: белый, черный, прозрачный
Блеск: матовый
Химические свойства: комбинированный
Расход: 1,44 g/cm³
Условия высыхания: Впитывание влаги из воздуха
Степень на разрыв: до 500% (DIN 53 504)
Степень растяжения: 3,0 N/mm² (DIN 53 504)
Сопротивление разрыву: 20 N/mm
Температура использования: от -40°C до +90°C
Кратковременная стойкость: до +120°C – белый, черный
до +100°C – прозрачный

Подготовка поверхности:



Чистая поверхность без коррозии, повреждений краски и т.д. Для достижения лучшей адгезии зашлифуйте поверхность:

- дерево P80~P120
- ламинат: P200~P400
- сталь: P80~P120
- пластик (различных видов): P200~P400

Очистите поверхность от пыли и загрязнений.

Жир и соль смойте используя Cleaner Sea-Line.

Сталь рекомендуется грунтовать антикоррозионным грунтом Epoxy Anticorrosion primer Sea-Line.

Дерево и бетон рекомендуется грунтовать Epoxy Woodprimer Sea-Line.

Влажность натурального дерева должна быть ниже 20%

MS POLYMER



Техническая информация

Нанесение: Нанести необходимое количество MS POLYMER при помощи дозатора.
Минимальная температура использования +5°C
Максимальная температура нанесения +30°C

Отверждение поверхности: 20°C
Время высыхания: 15 минут
Curing time: 24 часа (толщина 3mm)
Время до контакта с водой: Мин. 30 минут
Усадка: нет



Низкая влажность увеличивает срок отверждения

Данные интервалы времени указываются только в качестве рекомендаций. Действительное время может быть больше, меньше и зависит от толщины шва, вентиляции, влажности.

Продолжение работы:

- Разглаживайте шов сразу, но не позднее 25 минут
- Прочищайте носик после использования. Масса, которая не будет удаляться, затвердеет
- MS POLYMER может быть окрашен через 3 дня после нанесения

Меры предосторожности: Во время использования рекомендуется средства индивидуальной защиты (перчатки, комбинезон). Избегайте контакта с кожей и глазами. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста следуйте инструкциям по безопасности из технического листа и следуйте местным правилам безопасности труда.

Хранение:



Храните в сухом и прохладном месте, вдали от источников огня, обогревателей и солнца.

Защитите от перегрева!

Expiration date:

15 месяцев с момента производства.



Гарантии качества:

Производство, контроль качества и осуществление поставок соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001.

Все данные в данном документе носят только информационный характер. Мы не можем нести ответственность за результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов.

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики.

ООО TROTON. Зомбро