

## Техническая документация

### Шпатлёвка UNISOFT



#### Описание:


Наполняющая крупнозернистая полиэфирная шпатлёвка ориентирована на ремонт элементов кузова автомобиля изготовленных из металла. Возможно нанесение сплошным слоем на большие участки. Отлично наносится, не образуя разрывов, мягкая, легко шлифуется различными абразивными материалами.

Емкость: 500 гр. / 1000 гр. / 1800 гр. / 4000 гр.


Упаковка: 12 шт. / 6 шт. / 6 шт. / 2 шт.  
Цвет: Бежевый




P80




Обезжирить



100:2




5 минут  
при 23 °C




15-30  
минут  
при 20 °C



P80-P240



Хранить  
в прохладном  
месте



Не  
замораживать

#### Продукты:

- ARC шпатлёвка UNISOFT;
- ARC отвердитель.

#### Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

#### Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матование красным скотч-брайтом;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240.

**Пропорции смешивания по весу:**

- ARC шпатлёвка UNISOFT - 100 гр.;
- ARC отвердитель - 2 - 3 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

**Жизнеспособность смеси:** 5 минут при температуре 23 °С.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20 °С, при помощи шпателя толщиной не более 5 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности.

**Сушка:** при температуре 20 °С - 15-30 мин.

**Шлифование:** для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.  
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте сухое проявочное покрытие.

**Чистка инструментов:** Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

**Срок годности:**

- ARC шпатлёвка UNISOFT - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- ARC отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.