



AUTOLAK 2K Акриловый лак MS

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный акрил-полиуретановый прозрачный лак со средним содержанием сухого остатка для профессионального ремонта. Позволяет работать при более низких температурах (от 15С), при этом сохраняя легкость применения. Имеет отличное финишное покрытие. Короткое время сушки, хорошие защитные свойства от атмосферных явлений, а так же химических и механических воздействий.

СВОЙСТВА

- Короткое время сушки;
- Высокий блеск;
- Легкость полировки;

ПРОДУКТЫ

Autolak 2K Акриловый лак MS 2+1 1000 мл

Autolak Отвердитель для 2K акрилового лака MS 2+1 500 мл

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

	Смешивание продукта	ЛАК	по объему	2	по весу	100
		Отвердитель		1		49
	VOС для смеси	555 г/л	Укрывистость: 11-12 м ² /л			
	Вязкость FORD 4 20°С	16 - 18 сек.	Жизнеспособность, 20°С: 4 часа			
	Оборудование для нанесения	1,2-1,4 мм	2- 3 бара			
	Количество слоев	2	Толщина: 25-30 мкм/слой			
	Выдержка при 20 °С	5 - 10 мин				
	Сушка	20°С	60°С			
	Монтажная прочность	8 ч	30 мин			
	Полное высыхание	12 ч	30 мин			
	Инфракрасная сушка 60°С на поверхности	25 мин				

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Выполнять указания на этикетке. За дополнительной информацией следует обратиться к Паспорту безопасности вещества.