Техническая документация
Quickline QC-7700
Прозрачный лак

Описание	**Quickline QC-7700** – универсальный 2К акрил-уретановый лак, предназначенный для всех видов ремонта: от мелкого ремонта и окраски отдельных деталей до полного перекраса автомобиля.	
Продукт и добавки	Лак: Отвердитель: Разбавитель:	QC-7700 Лак *QUICKLINE* QH-4700 Отвердитель *QUICKLINE* (15-35ºC) QH-5210 Разбавитель *QUICKLINE* Быстрый (15-25ºC) QH-5220 Разбавитель *QUICKLINE* Стандартный (20-30ºC) QH-5230 Разбавитель *QUICKLINE* Медленный (25-35ºC)
Подготовка поверхности	См. техническую документацию на **базовую эмаль** *QUICKLINE*. Максимально допустимое время выдержки нанесенного базового слоя перед нанесением лака QC-7700 составляет 24 часа. Если вы собираетесь наносить лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали.	
Смешивание	Лак *QUICKLINE* QC-7700 Отвердитель *QUICKLINE* QH-4700 Разбавитель *QUICKLINE* QS-5210/20/30 Время жизни готовой смеси: Вязкость смеси при 20ºC	По объему: 2 части 1 часть 0,3 части (10%) 5 – 6 часов 16 - 18 сек. DIN4
Краскопульт	Стандартный: HVLP:	Сопло 1.3 – 1.4 мм, давление воздуха от 2 до 2,5 бара Сопло 1.2 – 1.4 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульта
Нанесение	Нанесите 2 полных слоя. Толщина сухой пленки лака 45-50 мкм.	
Межслойная выдержка	Между слоями: Перед сушкой:	10 - 15 минут между слоями при 20ºC 10 минут при 20ºC
Сушка	Воздушная сушка: 20ºC Принудительная сушка: 60ºC ИК Сушка:	16 - 18 часов 30 минут 15 - 20 минут
Полировка рекомендуется через 1 час после принудительной сушки лака.		
Матовое покрытие	Для получения матового покрытия на лаке, следует смешать QC-7700 Лак с матовой добавкой QBC-90 в пропорции 1 : 1. Пропорции смешивания с отвердителем не меняется. Степень блеска покрытия 20%.	

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries
Россия, 117587, г. Москва,
Варшавское ш. 118, корпус 1.
Тел. +7(495) 213 31 07