

# SEA-LINE BRAYT S05 - ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

## ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS



### Техническая информация

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

**Описание продукта :** Sea-Line® S05 - ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА  
ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS  
однокомпонентный продукт

**Упаковка:** 1 кг

**Описание и использование :**



Sea-Line® S05 одношаговый полпроважный состав с высокими режущими свойствами, которые гарантируют быстрое удаление дефектов и рисков от шлифования P800. Полировальная паста Sea-Line® S05 специально разработана для компаний, которые обрабатывают внешний слой гелькоута или промышленных форм токоута с высокой твердостью. Использование полировальной пасты S05 позволит сократить время работы благодаря высокой режущей способности и одновременно придать глянец поверхности, без необходимости использования последующих полировальных составов.

**Рекомендуемое применение :**

Использование полировальных гранул обеспечивают очень высокий блеск, эффективное удаление дефектов и рисков от шлифовальной бумаги P800 (P1200 в случае с темными цветами). Полировальные гранулы находятся в жидком состоянии, что позволяет точно дозировать соответствующее количество на тот тип поверхности, которая будет полироваться.

**Технические данные:**

Режущая способность:



9 /10

Уровень блеска:



8 /10

**Физические и химические свойства:**

Плотность : 1,42 кг/л

Цвет: Белый

Структура: Паста

**Подготовка поверхности :**



- Очистите поверхность перед полированием
  - При намерении зашлифовать полируемую поверхность, то воспользуйтесь шлифовальными материалами следующих градаций:
    - Предварительное шлифование : P320 ÷ P800
    - Финальное шлифование : P800 ÷ P1200 (темные цвета : P1500 ÷ P200).
- Очистите поверхность снова

**Метод нанесения:**

Ротоционная машина,  
овечья шерсть, жесткая губка

**Условия для нанесения:**

Работать при температуре от 15 до 25°C

**Метод использования:**



- Нанесите полироль на круг (шерстяной или жесткий поролоновый) или деталь
- Распределите состав на минимальных оборотах по всей поверхности, что подлежит полированию (обороты 800-1000 мин.).
- Продолжайте пока цвет поверхности или структура частичек полироли не изменится.
- Плавно увеличивайте обороты до максимальных, но не более 1800 об/мин с низким давлением на поверхность.
- Продолжайте полировать до исчезновения дефектов и полного блеска.
- Продолжайте полировать, если результат не достигнут.

# SEA-LINE BRAYT S05 - ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

## ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS



### Техническая информация

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

#### Дальнейшие шаги:

Смените полировальный круг на 100% шерстяной (Полировальный круг Sea-Line BRAYT MM, белый - или мягкий поролоновый и располируйте до достижения блеска).

Для усиления блеска мы также рекомендуем:

- Sea-Line® S2 ПОЛИРОВАЛЬНОЕ МОЛОЧКО

Для защиты поверхности мы рекомендуем:

- Sea-Line® S4 Protect wax
- Sea-Line® S3 Clean & protect spray

#### Меры безопасности:

Проглатив, немедленно обратитесь к врачу, показав ему этикетку банки.

#### Хранение:



Храните в закрытом контейнере при температуре от 0 - 35°C.

Храните вдали от огня и прямых солнечных лучей

Избегайте замораживания.

Держите банку закрытой при использовании.

Беречь от детей.

#### Срок хранения :

24 месяца со дня производства



#### Гарантии качества:

Производство, контроль качества, доставка выполнены в соответствии со стандартами ISO 9001 and 14001

=

Вся приведенная информация опирается на скрупулезные лабораторные исследования и многолетний опыт. Стабильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако, мы не несем ответственность за конечные результаты при неправильном хранении или использовании наших изделий, а также при работе, несовместимой с добропорядочной практикой.

TROTON sp. z o.o. Zabrowo.