

RX B-01

Base Coat эмаль базовая



Эмаль базовая предназначена для создания эффектных покрытий металлических и пластиковых деталей автомобиля в системе "База+лак". Базовые эмали представлены готовыми цветами и компонентами, не применяющимися в качестве самостоятельных покрытий.

Плотность: 0,95-1,2 г/см³. Фасовка: 1 л и 3,5 л.

ВOC: 750 г/л.



15°-18°/20°С
RX T-04
50-60%

Ø1,3-1,4 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2-3=20-30 мкм

10'

15°-20°/20°С

Подложки, подготовка поверхности

Заводское покрытие, загрунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом P400, обезжиривание

Применение

Смешивание компонентов:	По объёму	По весу
эмаль базовая RX B-01	100 мл	100 г
разбавитель для металликов RX T-04	60 мл	55 г
Вязкость распыления (B3-4)	15"-18"	при +20°С
Диаметр сопла		1,3-1,4 мм
Давление		2,0-4,0 атм
Число слоёв		2-3
Рекомендуемая толщина		20-30 мкм
Температура		+15°С - +30°С
Относительная влажность воздуха		до 75%

Сушка

Воздушная сушка до перекрытия лаком при +20°С _____ 15-20 мин

Последующие покрытия

Акриловые лаки

Срок годности _____ 24 месяца