



## Техническая документация

### Шпатлёвка Unisoft




#### Описание:


Двухкомпонентная мягкая шпатлёвка с широким спектром применения. Может наноситься более толстыми слоями, отлично заполняя глубокие неровности и трещины. Обладает хорошей адгезией к различным видам подложек, в том числе выполненных из алюминия и оцинкованной стали. Легко наносится и шлифуется различными видами абразивных материалов. При высыхании имеет минимальную усадку.

Емкость: 200 гр. / 500 гр. / 1000 гр. / 1800 гр.


Упаковка: 24 шт. / 18 шт. / 8 шт. / 6 шт.  
Цвет: Бежевый




P80




Обезжирить



100:2




4-6 минут  
при 20 °C




20-30  
минут  
при 20 °C



P80-P240



Хранить  
в прохладном  
месте



Не  
замораживать

#### Продукты:

- USP шпатлёвка Unisoft;
- USP отвердитель.

#### Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

#### Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матование красным скотч-брайтом;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240.



**Пропорции смешивания по весу:**

- USP шпатлёвка Unisoft - 100 гр.;
- USP отвердитель - 2 - 3 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

**Жизнеспособность смеси:** 4 - 6 минут при температуре 20 °С.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20 °С, при помощи шпателя толщиной не более 1 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

**Сушка:** при температуре 20 °С - 20-30 мин.  
при температуре 60 °С - 10 мин.

**Шлифование:** для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.  
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

**Чистка инструментов:** Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

**Срок годности:**

- USP шпатлёвка Unisoft - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 18 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.