



BODY 617 PROLINE NANO FIBER

Технический паспорт No 529

Общее описание

Соответствует требованиям по VOC

2К полиэфирная система

Превосходные наполняющие свойства

Легко шлифуется

Улучшенные механические свойства благодаря использованию укороченного стекловолокна тонкой структуры



Смешать 2-3 % Body Hardener с Body 617 PROLINE NANO FIBER



Высыхание – 20-30 мин. / 23°C



ИК-сушка 5-8 мин.

Поверхности для применения

Металлические поверхности, имеющие повреждения

Подготовка поверхности



Очистить поверхность с помощью мягкой салфетки и BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 ANTISIL FAST.

Обдуть поверхность до полного высыхания



Наносить в хорошо проветриваемом помещении с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты

Применение: 2К Полиэфирный наполнитель (шпатлевка) »»» Наносить на чистый металл



Смешать 100:3 с BODY HARDENER
Время жизни смеси: 4 мин. / 23°C



P 80 – P 120 с использованием шлифмашинки

Точка вспышки: 31°C / 88°F

Удельный вес: 1.83 г / см³



Нанести шпателем в течение 4-5 минут, прежде чем смесь начнет отверждаться



Хранить в прохладном месте

Сухой остаток: 82% по весу

VOC (2004/42/EC)
Этот продукт является специальным отделочным материалом, исходя из его компонентов и свойств. Максимальное содержание VOC в этой категории - 250 г/л. Содержание VOC в готовом к применению продукте - 240 г/л. 2004/42/IB(b)(250)240

Примечания:

- Использовать только с Body Hardener. Тщательно перемешать с шпатлевкой. Не добавлять более 3% отвердителя, во избежание окрашивания финишного покрытия.
- Не наносить на кислотоотверждаемые грунты, 1К грунты, термопластичные (ТРА) и вязкоэластичные материалы.
- Не использовать при температуре ниже +5°C
- Можно также использовать в странах, не имеющих законодательное ограничение по VOC



Высыхание – 20-30 мин. / 22-25°C



Всегда используйте средства индивидуальной защиты

Условия и сроки хранения:

- Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок хранения. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать в течение 12 месяцев. Хранить в прохладном месте. Гарантированный срок хранения 24 мес. в запечатанной заводской упаковке.



ИК-сушка 5 – 8 мин.
Расстояние: < 70 см



Следуйте указанным в настоящем Техническом паспорте инструкциям

Расчетная укрывистость: -

Очистка инструмента:
Очистить после использования Body 740 ACRYL NORMAL

Отвердитель содержит органический пероксид и является окислителем. При попадании на кожу, немедленно вытереть и смыть водой с мылом. При попадании в глаза, обильно промыть водой и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Только для профессионального использования. Сведения, указанные в данном Техническом паспорте были тщательно отобраны в ряде лабораторных исследований. Данные основаны на лучших наших знаниях на момент выпуска. Данные приводятся только для информационных целей и производитель не несет ответственности за их правильность, точность и полноту. В ответственности пользователя проверка наличия последних обновлений или получение дополнительной информации, если это необходимо для использования продукта по назначению. Интеллектуальная собственность на данный продукт, товарные знаки и авторские права защищены. Все права защищены. Соответствующий Паспорт безопасности и предупреждения, указанные на упаковке должны быть внимательно прочитаны. Производитель оставляет за собой право изменять и / или прекращать действие указанной здесь информации полностью или частично в любое время по его собственному усмотрению без предварительного уведомления и не несет ответственности за обновление информации. Все правила, изложенные в настоящем пункте, применяются соответственно для любых будущих изменений и дополнений.

Выпуск 2/2013, Апрель 2014