



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MOBIHEL 2K акриловая автоэмаль

Применение: для ремонта легковых автомобилей, отделочной окраски кузовов грузовиков, автобусов и других металлических предметов. Желаемый цвет подбирается с помощью **MOBIHEL** карты готовых цветов или цветоподбором по эталону.

Подложка:

- жель, защищенная MOBIHEL 2K вторичной грунтовкой 3:1 универсал low VOC или
- жель, защищенная MOBIHEL 2K HS 4:1 компактпаймером low VOC

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

8/2014

1/2



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •
www.helios-mobel.si



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	Перед окрашиванием цвет обязательно проверяется с помощью пробного распыления на тест – карточке.
	MOBIHEL 2K отвердитель 9900 или 1100 для T = 18-27°C или MOBIHEL 2K отвердитель 1300 для T = 27-35°C или MOBIHEL 2K отвердитель 1500 для T = 5-18°C Жизнеспособность смеси (Pot life) = 2 час/20°C
	18 – 20 сек DIN 53211 Ф 4 мм/20°C MOBIHEL 2K разбавитель 2100 для T = 18-27°C или MOBIHEL 2K разбавитель 2300 для T = 27-35°C или MOBIHEL 2K разбавитель 2500 для T = 5-18°C (около 10%)
	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар 2 - 3 слоя = 50 - 60 мкм
	10 мин/20°C между слоями
	20°C = 16 час 60°C = 30 мин
	4 года



MOBIHEL[®]

Advanced Car Refinishing



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •
www.helios-mobihel.si