

Отвердитель

ТРАНСЛАК 2К Отвердитель Т25

2К Отвердитель для полиуретановых материалов, стандартный.

Средней скорости реакции. Рекомендуется к применению при температуре окраски 20-25°С, при окраске объектов различных габоритов.


Основа:	Разбавитель:
PUR ЛКМ Транслак Согласно технической документации на продукты	2K Verdunnung 2K Разбавитель Универсал

Технические характеристики продукта

Основа	Алифатический полиизоцианат.
Содержание сухого вещества	35-38% по весу
Цвет	Бесцветный, прозрачный.
Поставляемая вязкость	13-15 с, DIN 4 мм
Плотность	0,99 – 1,1 кг/л
Содержание VOC (ЛОС)	Не более 1 г/л
Срок хранения	Не менее 1 года, в плотно закрытой заводской таре
Меры предосторожности:	Класс VbF : A II; (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями) виды опасности: Легковоспламеняющиеся, Xi раздражитель
Очистка инструмента	Промывка растворителем

Только для профессионального применения! Производить работы строго в соответствии с государственными нормами по технике безопасности на производстве и утилизации отходов. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте безопасности продукта.

Инструкция по применению продукта



Пропорции смешивания (основа : отвердитель)	Согласно технической информации на основной продукт.
По объёму / По весу	

- ✓ **Необходимо строго соблюдать пропорции добавления отвердителя! Нарушение ведёт к негативным изменениям свойств покрытия.**
- ✓ Перед использованием тщательно перемешивать с основным компонентом.
- ✓ После смешивания компонентов рекомендуется выдержать 5-10 мин перед нанесением.
- ✓ Отвердитель вступает в реакцию с влагой воздуха. Хранить в плотно закрытой таре.
- ✓ Не вдыхать испарения

Приведенная информация основана на результатах лабораторных испытаний и многолетнем практическом опыте производителя. Однако её нельзя считать исчерпывающей. Принятие необходимых мер по соблюдению законодательных требований безопасности использования и утилизации отходов ЛКМ является ответственностью пользователя. Качество подготовки окрашиваемой поверхности, как и соблюдение правил использования продукта находится вне зоны контроля производителя. Поэтому производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный применением продукта не по назначению или с нарушениями настоящих инструкций. Производитель имеет право вносить изменения в настоящую спецификацию при появлении новых опытных данных или в результате совершенствования продукта.