

Лак ILPA EXPRESS HS 2+1

Описание:


ILPA Express лак ориентирован на быстрый ремонт отдельных деталей. Время сушки составляет 2 часа при 20 С и 10 минут при 60 С. По окончании сушки покрытие полностью готово к полировке. Благодаря быстрому высыханию лак подходит так же для нанесения вне окрасочной камеры. Применение Express лака ILPA при локальном ремонте позволяет увеличить производительность окрасочных работ без потери качества конечного покрытия.




Емкость: 1500 мл. (1000 мл.+ 500 мл.)

Цвет: Прозрачный


Упаковка: 6 шт.



2:1




2 часа
при 20°C
10 минут
при 60°C



15 сек.
при 20°C



P800 - P1500




1,5 часа.
при 20°C



P1500 - P2500



1,5-2 слоя.
1,3-1,5 мм.
1,7-2,2 бар



5-7 мин.
при 20°C

Продукты:

- ILPA лак EXPRESS HS 2+1;
- ILPA отвердитель HS.

Поверхности для обработки:

- Базовое покрытие;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.

Подготовка основания:

- Базовый слой: перед нанесением лака необходимо протереть липкой салфеткой для удаления пыли;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P500 - P800, мокрое шлифование P800 - P1000.

Пропорции смешивания:

- ILPA лак EXPRESS HS 2+1 - 2 объемные части;
- ILPA отвердитель HS - 1 объемная часть;

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 С по DIN4 15 сек.

Параметры напыления: Давление 1,7 - 2,2 бар. Сопло 1,3- 1,5 мм.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение лака при температуре окружающей среды от 20 С. Нанести 2 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 5-7 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед горячей сушкой сделать выдержку около 15 минут.

Сушка: От пыли: при температуре 20 С - 15-20 минут.

Монтажная прочность: при температуре 20 С - 2 часа, при температуре 60 С - 10 минут.

Полное высыхание: 48 часов.

Шлифование:

- Сухое шлифование: P800-P1500
- Мокрое шлифование: P1500 - P2500.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- ILPA лак EXPRESS HS 2+1 - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- ILPA отвердитель HS - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.