




Описание:


Базовая эмаль для создания солидных и эффектных покрытий типа металик и перламутр. В процессе нанесения эмаль хорошо растекается и обладает высокой укрывающей способностью. Покрытие характеризуется прекрасными эксплуатационными свойствами.

Емкость: 1000 мл. / 3750 мл.


Упаковка: 12 шт. / 4 шт.



1:80-100%




14-17 сек.
при 20°C




240 мин.
при 20°C



Сравнить
оттенок цвета



2-3 слоя.
2,0-2,2 бар.
1,3-1,4 мм.



5-10 мин.

Продукты:

- ARC Base Car Paint;
- ARC Standart Thinner.

Для лучшей ориентации зерен может использоваться ARC-5520 1K Binder.

Поверхности для обработки:

- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.
- 1K/2K грунты.

Подготовка основания:

- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P400-P500, мокрое шлифование P800-P1000.
 - 1K/2K грунты: обезжиривание и сухое шлифование P320-P400, мокрое шлифование P800-P1000. В труднодоступных участках шлифовка осуществляется с использованием абразивных губок Super Fine и Ultra Fine.
- Важно: после шлифования базовая эмаль должна быть нанесена на подготовленную поверхность в течение 8 часов.

Пропорции смешивания:

- ARC Base Car Paint - 2 объемные части;
- ARC Standart Thinner - 80-100%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20°C по DIN4 - 14-17 сек.

Жизнеспособность смеси: 240 минут при температуре 20°C.

Параметры напыления: Давление 2,0-2,2 бар. Сопло 1,3 - 1,4 мм.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение базовой эмали при температуре окружающей среды 20°C. Перед основным окрашиванием рекомендуется провести пробное нанесение готовой эмали на тест-пластину для сравнения цветового соответствия.

После проверки:

- солидные цвета: нанести 2-3 мокрых слоя.
- эффектные цвета: нанести 2-3 мокрых слоя до полной укрывистости, при необходимости нанесите капельный слой для лучшей ориентации зерен.

Межслойная выдержка 5-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Выдержка перед нанесением лака 10-15 минут.

Важно: базовый слой должен быть перекрыт лаком не позднее 12 часов после нанесения.

Толщина плёнки покрытия: 10-12 мкм. за 1 слой.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- ARC Base Car Paint - 36 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.