

# MS CLEARCOAT 2:1

CF 2K MS Прозрачный лак 2:1

## Описание

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак MS для ремонтной окраски автомобилей с применением традиционных и водоразбавляемых базовых красок.

### Область применения:

- создание двухслойных лакокрасочных покрытий при окраске легкового и коммерческого транспорта.

## Продукты

7-150-1500	2K MS Прозрачный лак 2:1, комплект лак 1 л + отвердитель 500 мл
7-150-5000	2K MS Прозрачный лак 2:1, 5 л
7-350-2500	Отвердитель для 2K MS Прозрачного лака 2:1, 2.5 л

## Свойства

- Очень хорошо растекается
- Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения
- Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных камерах и зонах подготовки.

## Подложки










Водоразбавляемые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия\*.

\***Не наносить** на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, и на термопластичные покрытия.

# MS CLEARCOAT 2:1

CF 2K MS Прозрачный лак 2:1

### ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

 Смешивание	Добавить 50% по объему отвердителя для 2K MS прозрачного лака 2:1
 FORD 4, 20°C	14 – 16 секунд
 Жизнеспособность, 20°C	до 1.5 часов
	Диаметр дюзы: 1.2-1.3 мм Давление на входе: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
 Нанесение	2 нормальных слоя с промежуточной выдержкой в 7 – 10 минут
	40 – 45 мкм
<b>СУШКА</b>	
 60°C	30 минут
 20°C	- сушка: 5 – 7 часов - полировать: через 9 – 10 часов - полное отверждение: 5 – 7 дней
 Средне- или коротковолновая	10 минут
Укрывающая способность, м <sup>2</sup> /л	прим. 5

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий.

Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

**Только для профессионального применения!** Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

# MS CLEARCOAT 2:1

CF 2K MS Прозрачный лак 2:1

**Очистка оборудования**

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Продукты	Упаковка	Срок хранения	Плотность	Цвет
		при 20°C	(г/л)	
		(лет)		
7-150-1500	лак, банка 1 л	1	960	бесцветный
	отвердитель, банка 500 мл	1	1000	бесцветный
7-150-5000	канистра, 5 л	1	960	бесцветный
7-350-2500	отвердитель, канистра 2.5 л	1	1000	бесцветный

**Безопасность**

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки.